MOLTO Abbeizer Spezial

Gründliches Entfernen von Farben, Lacken, Kitten und Kleberrückstände.

Produktart:

Gebrauchsfertiger, pastöser Abbeizer auf Lösemittelbasis (beige).

Anwendungsbereich:

Lösemittelbeständige Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und lösemittelbeständige Arbeitskleidung tragen. Entfernt wirkungsvoll Farben und Lacke von lösemittelbeständigen Untergründen, wie z.B. Holz, Putz, Metall usw.
Anwendbar bei Klarlacken, Lasuren, Mattierungen und Polituren, Kunstharzlacken, Dispersionslacken, Dispersionsfarben, Latex und Acrylfarben, Kittschichten sowie Klebstoff und PU-Schaumreste.
Für das Abbeizen von Ölfarben auf Holz empfehlen wir MOLTOSTRIP Abbeizer.

Produktqualität:

- besonders wirksam
- frei von CKW und aromatischen Kohlenwasserstoffen
- direkt aus der Dose zu verarbeiten
- geleeartig, daher dick auftragbar
- kein Ablaufen oder Abrutschen an senkrechten Flächen.
- geringe Verdunstung daher lange Wirkung
- porentiefe und gründliche Wirkung
- beizt mehrere Farbschichten in einem Arbeitsgang gründlich ab.

Untergründe:

Farben und Lacke können von lösungsmittelbeständigen Untergründen abgebeizt werden. (Vorsicht bei Kunststoffen).
Testflächen anlegen. Mögliche Verfärbungen können bei Naturstein (Granit u.ä.) eintreten.

Verarbeitung:

Nicht abzubeizende Stellen abdecken, da sonst Lack und Farbschichten mit angelöst werden können.
Vor dem Gebrauch gut umrühren. Lösungsmittelfeste Schutzhandschuhe, Schutzbrillen und lösemittelbeständige Arbeitskleidung tragen. Mit Pinsel satt gleichmäßig auftragen (keine Kunststoffborsten). Einwirken lassen.

Tipp Um die Wirkung zu verstärken, kann der abzubeizende Untergrund mit einer Klarsichtfolie abgedeckt werden.

Optimale Einwirkzeit durch eine Probefläche ermitteln. Danach gelöste und aufgekreuselte Farbschichten vor dem Eintrocknen mit einer Spachtel oder Schereisen entfernen. Bei extrem dicken Farbschichten Vorgang wiederholen.
Bei 1 K Lacken sind ca. 15 bis 30 Minuten, bei 2 K Lacken bis zu 10 Stunden Einwirkzeit erforderlich. Mit Spachtel von Zeit zu Zeit Lösevorgang des Lackes überprüfen. Durch Abdecken der eingestrichenen Flächen wird die Offenzeit verlängert und die Wirksamkeit erhöht. Farbreste in Profilen, Ecken, Rundungen oder in Holzporen mit Kittmesser oder Stahlwolle entfernen. Abgebeizte Flächen mit Testbenzin abwaschen.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +10°C der Luft sowohl des Baukörpers (bei +25°C ideale Temperatur).

Bedarf je nach Auftragsstärke	*ca. 300 bis 600 g/m²*
Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:	
Einwirkzeit	*ca. 2 bis 10 Stunden*
Verarbeitungszeit	*ca. 48 Stunden*
Flammpunkt	*ca. 32°C*

Hinweis:

Nicht airless spritzen, Kunststoffflächen abkleben, greift Glas nicht an. Bei Arbeiten in Innenräumen immer gut lüften. Wirkt ähnlich wie ein Rostumwandler auf bestimmte Eisenmetalle und bildet eine blaue Schicht, die mit der zu entfernenden Farbe abgewaschen (Testbenzin) werden kann.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

Bezug über den HANDEL

© EW 2009

PRODUKTBLÄTTER

molto

Qualität von Anfang an.

VORBEREITEN

REINIGEN UND ENTFETTEN

MOLTO Abbeizer Spezial

Gründliches Entfernen von Farben, Lacken, Kitten und Kleberrückstände.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Molto Pinselreiniger.

Lieferform:

500 ml, 1 Liter, 2,5 Liter und 12 Liter Dosen.

Lagerung:

In trockenen kühlen Räumen ca. 1,5 Jahre im orginalverschlossenem Gebinde.

Einstufung und Kennzeichnung nach Chemikaliengesetz (EU-Richtlinien)

MOLTO Abbeizer Spezial
Enthält: n-Butylacetat

R 11	Leichtentzündlich
R 36/38	Reizt die Augen und die Haut
S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 16	Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen
S 23	Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen
S 26	Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
S 28	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife
S 46	Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen
S 51	Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
S 56	Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 55508, abgebeizte Farbreste 55503 nach ÖNORM S 2100.
Restentleerte Gebinde, d.h. pinselrein, in das ARA Sammelsystem geben.



Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.