Qualität von Anfang an.

VORBEREITEN

SANITÄR

MOLTO Fliesen-Lack PERFECT

Zur glänzenden Lackierung von Wandfliesen.

Anwendungsbereich:

Zur dauerhaften Farbbeschichtung funktionsfähiger Fliesenflächen, um diese zu erneuern und zu modernisieren, somit als Alternative zur Neuverfliesung. Zur Erreichung einer vollkommen nicht saugenden Fliesenfläche aus hygienischen Gründen. Auch für die Beschichtung anderer Untergründe, die zuvor mit MOLTO Fliesengrund PERFECT gestrichen wurden, wie Nichteisenmetalle, thermogehärtete Kunststoffe, z.B. Polyester und Epoxid. Aufgrund der starken mechanischen Belastung, ist MOLTO nicht für Bodenfliesen geeignet

Werkstoffart:

Zweikomponentiger, lösungsmittelhaltiger Epoxidharzlack.

Eigenschaften:

- einfach und schnell anzumischen
- leicht zu verarbeiten
- gut verlaufend
- gut deckend
- schnell trocknend
- glänzend
- feuchtigkeitsbeständig
- vergilbungsbeständig
- beständig gegenüber üblichen Haushaltsreinigern

Farbtöne:

Glänzend-Weiß.

Anzahl im Karton/Gebindegrößen:

6 x 750 ml. Komponente 1 und 2 in 2 separaten, aber lose miteinander verbundenen Blechdosen mit insgesamt 750 ml Inhalt.

Werkzeuge:

Kurzhaarige, flusenfreie, lösemittelbeständige Mohair,- Schaumstoff,- bzw. Filzrolle, Pinsel, Anstrichwanne, Rührholz. Raum- und Untergrundtemperatur sollten zwischen 10 und 35° C liegen, optimal sind 20°C. Die relative Luftfeuchtigkeit darf nicht mehr als 85 % betragen.

Vorarbeiten:

Bei Fliesenflächen loses Fugenmaterial auskratzen. Risse, Löcher, Fehlstellen sowie Dübellöcher in Fliesen mit MOLTO Fugenweiß oder MOLTO Fugenweiß fertig ausbessern. Beschädigte und gesprungene Fliesen auswechseln. Silikonverfügungen mit Hilfe von MOLTO Silikon-Entferner beseitigen. Die gesamte Fliesenfläche mit MOLTO Fliesen-Reiniger, bei starken Verschmutzungen zusätzlich mit MOLTO Fugen-Reiniger säubern. Gut abtrocknen lassen. Angrenzende Flächen, Fußboden, Sanitärobjekte und Armaturen sorgfältig abkleben bzw. abdecken um auf dem glatten, glasierten Untergrund eine optimale Haftung des nachfolgenden Fliesen-Lacks zu ermöglichen. Der richtige Aufbau erfolgt nach Vorbehandlung mit MOLTO Fliesengrund! Die Oberfläche muß in jedem Fall sauber, fettfrei, fest und trocken sein.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis: Kombination aus Polyaminoamid-modifizierten Epoxidharz, aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Glykoläther und Farbpigmenten.

Dichte: 1,19-1,27g /cm³ (in Abhängigkeit vom Farbton).

Flammpunkt:	*40° C.*
Hitzebeständigkeit:	*150° C.*
Auftragsstärke:	*35 µm Trockenfilm, entspricht ca. 85 µm Naßfilm.*

Verbrauch: In Abhängigkeit vom jeweiligen Untergrund und der Auftragsstärke. Bei einer Trockenfilmstärke von 35 µm reichen 750 ml für ca. 8 m².

Trockenzeit: Bei 20° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Klebfrei nach 3 Stunden.

Griffest nach 6 Stunden.

Überstreichbar nach 12 Stunden, jedoch innerhalb 72 Stunden.

Feuchtigkeitsbeständig nach 24 Stunden.

Durchgehärtet nach 8 Tagen.

Wartungsfugen:

Nach Trocknung der Beschichtung sind die Dichtungsfugen mit neutral-vernetzendem Sanitär-Silikon durchzuführen (nicht sauer vernetzend!).

Verarbeitungszeit:

Nach dem Anmischen kann das Produkt 6 Stunden verarbeitet werden. Danach setzt der Aushärtungsprozeß ein. Die Reaktionszeit kann jedoch im Bedarfsfall bis zum nächsten Tag verlängert werden, indem das Produkt spätestens 2-3 Stunden nach dem Anmischen gut verschlossen kühl gestellt wird (unter 8° C).

Verdünnen:

MOLTO Fliesen-Lack PERFECT ist unverdünnt zu verarbeiten.

Mischen:

Vor Gebrauch müssen Basis- und Härte-

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

© EW 2009

Bezug über den HANDEL

MOLTO Fliesen-Lack PERFECT

Zur glänzenden Lackierung von Wandfliesen.

Komponenete miteinander vermischt werden. Dazu beide Komponenten öffnen und jede einzeln kurz aufrühren. Den kompletten Inhalt der oberen Dose in die untere Dose geben und intensiv miteinander verrühren. (Die Komponenten sind mischungsgerecht abgepackt in einem Basis: Härter-Verhältnis von 64:36). Die Mischung ca. 15 Min. reagieren lassen.

Abtönen:

MOLTO Fliesen- Lack PERFECT darf nicht mit systemfremden Abtönfarben oder Lacke gemischt werden, um einen anderen Farbton zu erzielen. Untereinander sind die verschiedenen MOLTO Fliesen-Lack-PERFECT Farben mischbar.

Anwendung:

Vor dem Auftrag den angemischten Lack nochmals kurz aufrühren und in eine Anstrichwanne oder ein anderes geeignetes Gefäß geben. Schwer zugängliche Stellen wie Ecken, Kanten oder Fugen mit einem Pinsel vor-streichen. Dann mit einer kurzhaarigen, flusenfreien Mohair- bzw. Filzrolle MOLTO Fliesen-Lack PERFECT gleichmäßig deckend auftragen. Immer nass in nass arbeiten, um Ansätze zu vermeiden.

Nachbehandlung:

Nach einer Trockenzeit von 12.-72 Stunden eine zweite Schicht MOLTO Fliesen-Lack PERFECT aufstreichen, um eine optimale Abdeckung zu erzielen. Dabei wie beim ersten Anstrich verfahren. Die Haftung kann noch verbessert werden, wenn die erste Lackschicht zuvor leicht angeschliffen wird.

Reichweite:

Bei 2 Anstrichen reicht der gesamte Inhalt der Mischung beider Komponenten für ca. 8 m^2.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Aceton oder Nitroverdünnung. Eventuell Einwegwerkzeuge verwenden.

Sicherheitshinweise:

Komponente 1

Entzündlich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Lagerung und Entsorgung:

Produkt nur im dicht verschlossenen Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoffsammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel- Nr. 080111.Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Komponente 2

Entzündlich (ehemalige VbF: A.) Enthält: p-Mentha- dienen, Xylol. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Zum Löschen Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Lagerung und Entsorgung:

Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde und nicht über + 30 °C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoffsammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr . 080111. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EU-Grenzwerte des VOC-Gehaltes für dieses Produkt Kat. A/j: Zweikomponenten-Reaktionslacke 550 g/l (2008). Dieses Produkt enthält max. 530 g/l VOC.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.