SPACHTELN

VERGÜTETE PULVERSPACHTELMASSEN FÜR INNEN

MOLTO Glättspachtel vergütet

Vergütete Glättspachtel für große Flächen innen, zum Verfugen und Glätten von Gipskartonplatten.

Produktart:

Hydratisch abbindende, vergütete Innenspachtelmasse auf Naturgipsbasis (weiß)

Anwendungsbereich:

Für innen.
Zum Ausfugen und Glätten von Gipskarton, Gipswandbauplatten- und Gipsfaserplatten.
Zum großflächigen Spachteln und Glätten als Mal- und Tapezieruntergrund.
Zum Spachteln von unebenen und rauen Untergründen.
Zum Füllen von Löchern, Fugen, Schlitzen, Rissen und ausgebrochenen Kanten.

Produktqualität:

- vergütet
- gute Füllkraft
- in jeder Schichtstärke auftragbar
- auf Null ausziehbar
- geschmeidig, leichte Verarbeitung
- reißt und schrumpft nicht
- sehr gut schleifbar
- atmungsaktiv
- chemisch neutral
- trocknet weiß auf.

Untergrund:

Geeignet für alle mineralischen baulichen Untergründe wie z.B. Putz-, Beton, Mauerwerk, Ziegel, Stein und Gipskartonplatten. Nicht geeignet für Außenarbeiten, Fußböden, dauerfeuchten Untergründen.
Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein. Vorhandene Altanstriche wie Öl, Leimfarbe oder losen Putz entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

Mischen:

Reines Wasser im Mischgefäß vorlegen. Pulver einstreuen. Im Mischungsverhältnis 2,25 Raumteile MOLTO Glättspachtel vergütet mit 1 Raumteil Wasser zu einer klumpenfreien Masse anrühren. 1 bis 2 Minuten ruhen lassen.
Nur sauberes Werkzeug verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers.

Bedarf	
bei 1 mm Schichtstärke	*ca. 0,9 kg/m² Pulver*
Wasserbedarf bei 5 kg	*ca. 2,25 l*
Wasserbedarf bei 25 kg	*ca. 11 l*
Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:	
Reifezeit	*ca. 1 bis 2 Min.*
Verarbeitungszeit	*ca. 60 Min.*
Mindestschichtstärke	*auf Null ausziehbar*
Höchstschichtstärke	*beliebig auftragbar*
Überarbeitbar (je nach Auftragsstärke)	*ab ca. 20 Min.*

Verarbeitung:

Zum Füllen fest bis auf den Untergrund eindrücken und glätten. Zum Spachteln mit einer Spachtel auftragen und glätten. Unebene oder raue Untergründe zweimal spachteln.

Nachbehandlung:

Wird bei nachfolgenden Mal- und Tapezierarbeiten die gesamte gespachtelte Fläche geschliffen, muß mit MOLTO Tiefgrund grundiert werden. Im Zweifelsfall muß z.B.: bei stark pigmentierten Anstrichen etc. durch einen Probeanstrich festgestellt werden, ob eine Grundierung mit MOLTO Tiefgrund erforderlich ist.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform:

5 kg, 25 kg Sack

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

AUSTRIA

Bezug über den HANDEL

© EW 2009

PRODUKTBLÄTTER

molto

Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

VERGÜTETE PULVERSPACHTELMASSEN FÜR INNEN

MOLTO Glättspachtel vergütet

Vergütete Glättspachtel für große Flächen innen, zum Verfugen und Glätten von Gipskartonplatten.

Lagerung:

In trockenen Räumen ca. 1 Jahr im originalverschlossenem Gebinde.

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 31438 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. rieselfrei in das ARA-Sammelsystem geben.

Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.