MOLTOFILL innen

Füll- und Spachtelmasse zur universellen Anwendung im Innenbereich.

Produktart:

Hydratisch abbindende Innenspachtelmasse auf Naturgipsbasis (weiß)

Anwendungsbereich:

Für Innen auf Decken und Wänden.
Zum Füllen von Löchern, Fugen, Schlitzen, Rissen und ausgebrochenen Kanten.
Zum Spachteln und Glätten von unebenen und rauen Untergründen.
Zum Ausfugen von Gipskarton, Gips- und Gipsfaserplatten.
Zum Strukturieren im Decken- und Wandbereich.
Zum Ankleben und Reparieren von Stuck, Stuckleisten, Bilderrahmen aus Gips.
Zum Modellieren von Vollplastiken Reliefs, Ornamenten, Profilen, Landschafts- und Gebäudemodellen.

Produktqualität:

- leicht zu einer klumpenfreien und geschmeidigen Masse anrührbar
- gute Füllkraft
- leicht in jeder Schichtstärke auftragbar
- hohe Standfestigkeit
- hohe Anfangs- und Endhaftung
- reißt und schrumpft nicht
- härtet in jeder Schichtstärke schnell aus
- atmungsaktiv
- chemisch neutral.

Untergrund:

Geeignet für alle mineralischen baulichen Untergründe wie z.B. Putz-, Beton, Mauerwerk, Ziegel und Stein. Nicht geeignet für Außenarbeiten, Fußböden, dauerfeuchten Untergründen sowie auf Glas, Kunststoff und Metall.
Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein. Nicht tragfähige Altanstriche oder losen Putz entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit MOLTO Tiefgrund grundieren.

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers.

Bedarf	
bei 1 mm Schichtstärke	*ca. 1 kg/m² Pulver*
Wasserbedarf bei 500 g	*ca. 250 ml*
Wasserbedarf bei 1 kg	*ca. 0,5 l*
Wasserbedarf bei 2 kg	*ca. 1 l*
Wasserbedarf bei 5 kg	*ca. 2,5 l*
Wasserbedarf bei 10 kg	*ca. 5 l*
Wasserbedarf bei 25 kg	*ca. 12,5 l*
Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:	
Verarbeitungszeit	*ca. 60 Min.*
Mindestschichtstärke	*auf Null ausziehbar*
Höchstschichtstärke	*beliebig auftragbar*
Überarbeitbar (je nach Auftragsstärke)	*nach ca. 30 bis 60 Min.*

Mischen:

Reines Wasser im Mischgefäß vorlegen. Pulver einstreuen. Im Mischungsverhältnis 2 Raumteile MOLTOFILL innen zu 1 Raumteil Wasser zu einer klumpenfreien Masse anrühren (spachtelfertig). Zum Füllen Mischungsverhältnis auf 2,2 Raumteile Pulver erhöhen. Sofort verarbeitbar. Nur sauberes Werkzeug verwenden.

Verarbeitung:

Zum Füllen fest bis auf den Untergrund eindrücken und glätten. Zum Spachteln mit einer Spachtel auftragen und glätten. Unebene oder raue Untergründe zweimal spachteln.

Nachbehandlung:

Wird bei nachfolgenden Mal- und Tapezierarbeiten die gesamte gespachtelte Fläche geschliffen, muß mit MOLTO Tiefgrund grundiert werden. Im Zweifelsfall muß z.B.: bei stark pigmentierten Anstrichen etc. durch einen Probeanstrich festgestellt werden, ob eine Grundierung mit MOLTO Tiefgrund erforderlich ist.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11
E molto.at@akzonobel.com; I **www.molto.at**

Bezug über den HANDEL

© EW 2009

PRODUKTBLÄTTER

molto

Qualität von Anfang an.

SPACHTELN

PULVERSPACHTELMASSEN FÜR INNEN

MOLTOFILL innen

Füll- und Spachtelmasse zur universellen Anwendung im Innenbereich.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lieferform:

500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg und 10 kg

Lagerung:

In trockenen Räumen ca. 1 Jahr im originalverschlossenem Gebinde.

Entsorgung:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der Abfallschlüsselnummer 31438 nach ÖNORM S 2100. Restentleerte Gebinde, d.h. rieselfrei in das ARA-Sammelsystem geben.

Weiteres Informationsmaterial:

MOLTO-Ratgeber.

TECHNISCHER BERATUNGSDIENST

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.