



# Molto Moltofill Das Original

Spachtelpulver für innen.

Stand: März 2015

Seite 1 von 3

## I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum Ausbessern, Füllen, Spachteln und Glätten. Zum Verlegen von Gipsdielen, Gipskartonplatten, Hartschaum- und Leichtbauplatten. Zum Kleben von Stuckleisten und Rosetten. Zum Formen und Modellieren. Nur im Innenbereich verwendbar.
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Calciumsulfat, Additive.
<b>Eigenschaften</b>	Einfach anzuwenden. Hohe Füllkraft und Standfestigkeit. Quillt, reißt und schrumpft nicht. Härtet in jeder Schichtstärke sicher und gleich schnell durch.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg.

## II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pulver.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup> (Schüttdichte).
<b>pH-Wert</b>	Ca. 7.
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 0,9 kg (angerührtes Material) je m <sup>2</sup> /mm.
<b>Biegezugfestigkeit</b>	Ca. 3,5 N/mm <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 2 Std.

## III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Spachtel, Kelle, Gefäß zum Anrühren, Rührholz bzw. bei größeren Anrührmengen Bohrmaschine mit Quirl.
<b>Untergründe</b>	Putz, Beton, Gasbeton, Gipskarton, Mauerwerk, Styropor, Hartschaum etc.  Nicht geeignet für Fußböden, dauerfeuchte Untergründe, Glas, Kunststoff und Metall. Nicht im Außenbereich verwenden.
<b>Vorarbeiten</b>	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.  Untergründe gut säubern. Lose Putzschichten entfernen. Risse keilförmig erweitern. Saugende und sandende Flächen mit Molto Tiefgrund grundieren. Stark saugende Untergründe vornässen. Extrem glatte Flächen aufrauen. Metallteile entrostet und mit

	geeignetem Rostschutzgrund grundieren.
<b>Anwendung</b>	<p>Molto Moltofill Das Original im Verhältnis 2:1 mit Wasser anrühren. Beim Mischen wird das Wasser vorgelegt und das Pulver eingestreut. Gut durchrühren bis eine klumpenfreie Masse entsteht.</p> <p>WICHTIG: Das angerührte Material hat eine Topfzeit von ca. 1 Std., danach beginnt der Aushärtungsprozess.</p> <p>Das Material wird tief in die schadhafte Stelle gefüllt und anschließend geglättet. Bei großen Flächen das Material mit einer Glättkelle auftragen, zum Verlegen und Kleben mit einem Zahnspachtel.</p> <p>WICHTIG: Die Schichtdicke des aufgetragenen Materials darf bei Flächenspachtelungen 5 mm nicht unterschreiten, da das Material sonst nicht mehr abbundet.</p> <p>Bei ausgebrochenen Dübellöchern kann der neue Dübel direkt in die feuchte Spachtelmasse gedrückt werden.</p> <p>Nicht wieder in die gespachtelte Stelle bohren. Sollte dies erforderlich sein, Molto Blitzzement Moltofill oder Molto Aussen Moltofill verwenden.</p>
<b>Nachbehandlung</b>	Bei Reparaturstellen bzw. Flächenspachtelungen kann das Material sofort nach der Trocknung geschliffen werden. Nach dem Schleifen die Stelle/Fläche entstauben und mit Molto Tiefgrund grundieren.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
<b>IV. Besondere Hinweise</b>	
<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Produktcode</b>	CP 1.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	<p>Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.</p> <p>Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.</p>

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067903  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 129  
E [molto.at@akzonobel.com](mailto:molto.at@akzonobel.com)  
[www.molto.at](http://www.molto.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chretail@akzonobel.com](mailto:chretail@akzonobel.com)